

Köldbetingtillsats pulverform- åtgångstabell räknat på 5% av bindemedelsvikten

Doseringstabell köldtillbetongsats pulverform

Artikel	Kg köldtillsats per 25 kg torrbruk	Kg köldtillsats per 1000 kg torrbruk
Finbetong	0,29	11,50
Grovetong	0,28	11,00
Reparationsbetong	0,33	13,00
Expanderbetong Fin & Grov	0,38	15,00
Murbruk B	0,21	8,30
Cementbruk A	0,42	16,65
Hydrauliskt Kalkfog	0,25	10,00
Lagningsbruk	0,31	12,50
Lagningsmassa	0,42	16,65
Cement och Bindemedel	1,25	50,00

Ovan angivna värden anger minimiinblandning, överdosering upp till 50% av angivna värden kan tillåtas. Användande av Köldbetingtillsats ersätter inte de vinteråtgärder som skall vidtagas vid temperaturer under +5 ° C.

Se produktblad för respektive torrbruksprodukt innan Köldbetingtillsats tillsätts.